

# CATÁLOGO GERAL

PRODUTO	TIPO	ÍNDICE DE ACIDEZ, mg KOH/g	VISCOSIDADE BROOKFIELD, 20°C, cP	PONTO DE AMOLECIMENTO R&B, °C	COR GARDNER, 50% em tolueno	APLICAÇÕES
<b>COLOFÓNIA, COLOFÓNIA NÃO CRISTALIZÁVEL, COLOFÓNIA DESPROPORCIONADA</b>						
COLOFÓNIA	Colofónia	150 - 180		73 – 85	6-10	Adesivos, resinas
DERCOL GUMWAX	Colofónia especial	155 - 175		76 - 85	≤ 7	Ceras
DERCOL M 5	Colofónia não cristalizável	≥ 155		73 – 80	≤ 7	Adesivos
DERCOL M 7	Colofónia não cristalizável	155 - 175		73 – 83	≤ 7	Adesivos
DERCOL M 8	Colofónia não cristalizável	160 - 175		74 - 84	≤ 6	Adesivos
DERCOL M 10B	Colofónia não cristalizável	145 - 165		85 - 90	≤ 7	Adesivos
DERCOL M 12	Colofónia não cristalizável	120 - 140		73 - 78	≤ 6	Adesivos
DERCOL M 14	Colofónia desproporcionada	125 - 155		36 - 42	≤ 5	Adesivos, ceras
<b>ÉSTERES DE COLOFÓNIA DESODORIZADOS</b>						
DERCOL GUM 84	Éster de glicerina deodorizado	≤ 8		84 - 88	≤ 7	Goma base, bebidas
DERCOL GUM 90	Éster de glicerina deodorizado	≤ 8		87 - 93	≤ 9	Goma base, bebidas
<b>ÉSTERES DE COLOFÓNIA ESTABILIZADOS</b>						
DERCOL GL 80	Éster de glicerina	≤ 15		78 - 83	≤ 4	Adesivos, ceras
DERCOL GL 85	Éster de glicerina	≤ 15		85 - 90	≤ 4	Adesivos, ceras, tintas de marcação de estradas, masterbatches
DERCOL PE 95	Éster de pentaeritritol	≤ 20		93 - 98	≤ 5	Adesivos, tintas de marcação de estradas
DERCOL PE 100	Éster de pentaeritritol	≤ 15		95 - 100	≤ 5	Adesivos, tintas de marcação de estradas
DERCOL PE 110	Éster de pentaeritritol	≤ 15		105 - 110	≤ 5	Adesivos
DERCOL PE 115	Éster de pentaeritritol	≤ 20		110 - 115	≤ 5	Adesivos
DERCOL TG 40	Éster de trietilenoglicol	≤ 20	40000 ± 10000	Líquido	≤ 4	Adesivos
DERCOL TG 90	Éster de trietilenoglicol	≤ 20	110000 ± 15000	Líquido	≤ 4	Adesivos
DERCOL TG 100	Éster de trietilenoglicol	≤ 20	100000 ± 15000	Líquido	≤ 4	Adesivos
DERCOL TG 800	Éster de trietilenoglicol	≤ 20	800000 ± 100000	Líquido	≤ 4	Adesivos