

DERCOL M14

| | |
|---------------------------|--|
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA | Resina desproporcionada estabilizada |
| ESPECIFICAÇÕES | Índice de acidez, mg KOH/g (ASTM D465)125 - 145 Ponto de amolecimento, °C (ASTM E28) 36 - 42 Cor Gardner, 50% em tolueno (ASTM D1544): ≤ 5 |
| CARACTERÍSTICAS | Resina desproporcionada por processo catalítico |
| UTILIZAÇÕES | Adesivos, ceras depilatórias |
| FORMA DE ENTREGA | Em bloco, tambores de 200 kg |
| CONFORMIDADE FDA | DERCOL M14 satisfaz os requisitos do Code of Federal Regulations, Título 21, nas seguintes secções: 175. 105 Adhesives 175. 125 Pressure Sensitive Adhesives 175.300 Resinous and polymeric coatings 178.3870 Rosins and rosin derivatives |
| Nº CAS | 8050-09-7 |
| Nº EINECS | 232-475-7 |

Outubro 2013

Como não podemos prever todas as condições de utilização dos nossos produtos, não nos consideramos responsáveis por resultados obtidos pela aplicação desta informação, ou pela utilização dos nossos produtos. Os utilizadores deverão efectuar os seus próprios ensaios para determinar a adequação, quer técnica, quer de segurança, dos nossos produtos às suas aplicações concretas. Com excepção das especificações acima indicadas, vendemos os nossos produtos sem garantia, cabendo aos clientes e utilizadores toda a responsabilidade por perdas e danos eventualmente decorrentes do manuseamento e utilização dos nossos produtos, quer usados sozinhos, quer em combinação com outros produtos.

Mod.N1.1.8-1