

## DERCOL M5

<b>COMPOSIÇÃO QUÍMICA</b>	Colofónia não cristalizável
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	Índice de acidez, mg KOH/g (ASTM D465) ..... ≥ 155 Ponto de amolecimento, °C (ASTM E28) ..... 77 - 84 Cor Gardner, 50% em tolueno (ASTM D1544): ..... ≤ 7 Teor em matérias voláteis (ASTM D889) ..... Max. 2%
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Idênticas às da colofónia, com elevada resistência à cristalização
<b>UTILIZAÇÕES</b>	Adesivos
<b>FORMA DE ENTREGA</b>	Resina floculada, em sacos de papel de 25 kg Em bloco, tambores de 225 kg
<b>Nº CAS</b>	91081-53-7
<b>Nº EINECS</b>	293-659-0

Janeiro 2014

Como não podemos prever todas as condições de utilização dos nossos produtos, não nos consideramos responsáveis por resultados obtidos pela aplicação desta informação, ou pela utilização dos nossos produtos. Os utilizadores deverão efectuar os seus próprios ensaios para determinar a adequação, quer técnica, quer de segurança, dos nossos produtos às suas aplicações concretas. Com excepção das especificações acima indicadas, vendemos os nossos produtos sem garantia, cabendo aos clientes e utilizadores toda a responsabilidade por perdas e danos eventualmente decorrentes do manuseamento e utilização dos nossos produtos, quer usados sozinhos, quer em combinação com outros produtos.

Mod.N1.1.8-1